

Argamassa autonivelante SL C300 CLASSIC

DESCRIÇÃO

Argamassa de alta fluidez para nivelamento de contrapiso em bases porosas e não porosas.

INDICAÇÕES

- Uso: interno.
- Áreas: secas e úmidas.

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Piso vinílico, laminado, piso de madeira, carpete, porcelanato e cerâmica.

COR DISPONÍVEL

Cinza.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

- Qualquer superfície onde existam:
- Contrapiso curado há pelo menos 14 dias;
- Concreto curado há mais de 28 dias e completamente isento de desmoldante;
- Placas cimentícias, revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais de mármore e granitos;
- A base deverá estar curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal;
- Sobre todas as superfícies é obrigatório o uso do **Primer de Preparação**;
- Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado com pelo menos 14 dias de idade.

RESTRICÇÃO DE USO

Não recomendado para:

- Estufas, lareiras, churrasqueiras, fornos e câmaras frigoríficas;
- Superfícies com cera, resina, tinta, óleo, textura, gesso ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal;
- Área externa, mesmo coberta, com risco de receber chuva e vento;
- Bases com trincas, rachaduras, buracos, placas de revestimento soltas ou ocas.

DESEMPENHO TÉCNICO*

Resistência de aderência à tração	≥ 2MPa (cura 28 dias)
Resistência à compressão	≥ 20MPa (cura 28 dias)
Tempo de Trabalhabilidade	40 minutos *
Liberação tráfego leve	4 horas *
Liberação piso vinílico	12 a 24 horas *
Liberação piso cerâmico e porcelanato	12 horas *
Liberação piso de madeira	72 horas *

* Pode variar de acordo com as condições climáticas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento, agregados minerais e aditivos especiais não-tóxicos
Cor	Cinza
Consumo aproximado*	1,7kg/mm/m ²
Temperatura	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C Água para preparo: +5°C até +25°C
Espessura	2 a 10mm/camada
Densidade	1,7 ± 0,1g/cm ³
Validade	12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem
Embalagens	Sacos de 20kg

INSTRUÇÕES DE USO

- Para o preparo e a aplicação da ARGAMASSA AUTONIVELANTE SLC300 CLASSIC siga rigorosamente todas as especificações da embalagem do produto;
- A espessura da ARGAMASSA AUTONIVELANTE SLC300 CLASSIC FORTALEZA pode variar de 2 mm a 10 mm por camada e devem ser rigorosamente respeitadas todas as juntas de movimentação (ABNT NBR 13753) necessárias e devidamente tratadas.

EPI'S

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco, fresco e bem ventilado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

CODIGO DO ITEM: 07854

NCM: 32149000

Usina Fortaleza ICMF Ltda.

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP
CEP 18130-971 | Caixa Postal: 1659

- **Telefone:** (11) 4784-9797
- **WhatsApp:** (11) 98905-5647
- sac@bostik.com
- **FICHA TECNICA:** REVISÃO 11/2020