



PERFECT FILL

MULTI FOAM DOUBLE

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

JŪSŲ IŠMANŪS PRIVALUMAI

- Aukštos kokybės, daugiafunkcės profesionalios poliuretano putos.
- Labai geros šilumos ir garso izoliacijos savybės.
- Didelis tempimo, gniuždymo ir šlyties stipris.
- Mažai išsiplečiančios putos.
- Galima naudoti tiek laikant rankoje, tiek pistoleto pagalba.
- Lengvas ir tikslus klojimas.
- Vienalytė struktūra.

PREKĖS APRAŠYMAS

„PERFECT FILL MULTI FOAM DOUBLE“ yra vienkomentės izoliacinės ir statybinės poliuretano putos, skirtos tarpams tarp statybinių dalių sandarinti. Jos kietėja reaguodamos į oro ir statybinės medžiagos drėgmę.



TECHNINIAI DUOMENYS	
Pagrindinė medžiaga	Poliuretanai
Tūris	750ml
Taikymo temperatūra	nuo +5 °C iki +35 °C
Uždarų porų	± 70%
Kietėjimo laikas	80–100 minučių
Laikas pjaut	20–40 minučių
Tankis	18–25 kg/m ³
Matmenų stabilumas	-5% < MS < 0%
Degumas	B3
Bendroji garso izoliacija	62 dB
Laikas kol putos taps lipnios	8–12 minučių
Atsparumas temperatūrai	nuo -40 °C iki 90 °C
Šilumos laidumas	30–35 mW/m.K
Išėiga	40–45 litrai

PASKIRTIS

„PERFECT FILL MULTI FOAM DOUBLE“ putos yra skirtos užpildyti konstrukcijų, pertvarų, lubų ir grindų jungtis, vamzdžių, langų ir durų rėmų sandūras su paviršiais bei spragas, atsirandančius, kai vamzdžiai kerta sienas ar grindis. Jos puikiai sukimba su betonu, plytomis, mūru, tinku, mediena, metalu ir daugeliu plastikų – tokių kaip EPS ir XPS, kietos poliuretano putos ir PVC.

PAGRINDŲ SUDERINAMUMAS

Lygūs ir šiurkštūs – akyti ir neaktyti pagrindai. Betonai, plytos, tinkas, mūras, metalas, mediena, keramika, stiklas, laminuota danga, PU, PVC, EPS, XPS ir kitos kietos medžiagos. Rekomenduojama naudoti palangėms ir langų rėmams, pagamintiems iš PVC.

PAVIRŠIAUS (PAGRINDO) PARUOŠIMAS

Paviršiai turi būti švarūs, be dulkių, alyvos ir riebalų. Prieš naudojimą svarbu šiek tiek sudrėkinti paviršius, nes tai pagerina putų sukibimą ir galutinę putų ląstelių struktūrą.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Flakono temperatūra: nuo +5°C iki +30°C (rekomenduojama nuo +15°C iki +25°C). Taikymo temperatūra (aplinkos ir pagrindo): nuo +5°C iki +35°C (rekomenduojama nuo +15°C iki +25°C). Laikydami flakoną aukštyn vožtuvu, pritvirtinkite prie jos putų pistoletą su NBS antgaliu. Prieš naudodami priemonę, ne mažiau kaip 20 kartų stipriai supurtykite flakoną.

Apverskite kanistrą aukštyn dugnu ir užtepkite putas. Jei klojate putas rankiniu būdu, paspauskite gaiduką. Norėdami reguliuoti putų srautą, pasukite vožtuvą galinėje rankenos pusėje. Tam, kad pasiektumėte optimalų rezultatą, prieš klojant putas iš anksto sudrėkinkite pagrindą. Pusiau užpildykite spragas ir, esant mažam drėgnumui, šiek tiek apipurškite putas vandeniu. Putos išsiplės, užpildydamos likusią erdvę. Tvirtindami langų rėmus, naudokite skėtiklius ir pleištus, kad rėmas liktų užfiksuotas maždaug per 24 valandas, kol putos visiškai sukietės. Apsaugokite akis, mūvėkite pirštines, naudokite asmens apsaugos priemones. Apsaugokite grindų dangą ir baldus popieriumi arba plastikine plėvele. Platesnes ir gilesnes nei 4 cm siūlės užpildykite keliais sluoksniais. Prieš klojant kitą sluoksnį palaukite 15–30 minučių. Kaskart prieš klojant putas šiek tiek apipurškite siūlę vandeniu. Naudokite šią medžiagą tik gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite flakoną vertikaliaje padėtyje, nuo +5°C iki +25°C temperatūroje. Slėginis indas! Saugokite nuo saulės spindulių ir nelaikykite aukštesnėje nei + 50 ° C temperatūroje. Nepradurkite ir nedeginkite net išnaudoto. Jame yra deglių suslėgtų dujų. Nepurškite į atvirą liepsną ar kurią nors įkaitintą medžiagą. Laikykite atokiau nuo degimo šaltinių. Nerūkikite.

VALYMAS

Šviežias putas galima nedelsiant pašalinti naudojant „Bostik PU Cleaner“ priemonę. Putoms sukietėjus, perteklinius likučius galima pašalinti peiliu arba mentele, po to užbaigti paviršių.

APRIBOJIMAI

Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkštomis plastmasėms, neopreno ir bituminiams pagrindams. Netinka pastoviam vandens poveikiui. Netinka naudoti erdmėse, kuriose nėra pakankamai drėgmės.

LAIKYMO TERMINAS NEATIDARANT

Laikant vėsioje, sausoje vietoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje – saugojimo trukmė yra iki 18 mėnesių nuo pagaminimo datos. Laikykite flakonus vertikaliaje padėtyje.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami prekę Jūs privalote perskaityti ir suprasti saugos duomenų lapą. Šiuos dokumentus galima rasti „Bostik“ įmonės tinklapyje, taip pat jie yra tiekiami pareikalavus.

SERTIFIKATAI

- ISO 717-1 Bendras garso izoliavimas
- Feica TM1011 Suspaudimo stipris
- Feica TM1012 Šlyties stipris
- Feica TM1018 Tempimo stipris
- EN 1609 Trumpalaikis vandens garų poveikis
- EN 12086 Laidumas vandens garams
- EN 12667 Šiluminės savybės
- DIN 12354-3 Bendras garso izoliavimas
- A+ French VOC Regulation
- Emicode EC1 Plus

ĮSIPAREIGOJIMAI IR GARANTIJOS

„Bostik“ garantuoja, kad per visą tinkamumo naudoti laiką jo prekė atitinka savo specifikacijas.

ĮSIGIJIMO GALIMYBĖ

Art. Nr.	Tipas
750-GG-BOSTIK MULTI	Flakonas 750ml

TECHNINĖ PAGALBA

+31 (0)162 491 000



Visa šiame dokumente ir visuose kituose leidiniuose (įskaitant elektroninius) esanti informacija yra grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi; ši informacija yra išimtinė (intelektinė) „Bostik“ įmonės nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti nukopijuota, parodyta tretiesiems asmenims, atgaminta, visuotinai paskelbta ar kitaip panaudota be raštiško „Bostik“ įmonės sutikimo. Šiame dokumente pateikta techninė informacija yra nurodomojo pobūdžio ir nėra išsami. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl (redakcijos) klaidų, šio dokumento neišsamumo arba netikslumo. Be kitko, tai liečia neišsamumą arba netikslumą, atsiradusių dėl technologinių pokyčių ar tyrimų, įvykusių po šio dokumento paskelbimo, tačiau prieš įsigijus prekę. „Bostik“ pasilieka teisę keisti šio dokumento redakciją. „Bostik“ neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kilusią dėl šiame dokumente pavaizduotos (-ų) prekės (-ių) naudojimo. Prieš panaudodamas prekę, vartotojas privalo perskaityti ir suprasti šiame dokumente ir kituose su šiais gaminiais susijusiuose dokumentuose pakeiktą informaciją. Vartotojas yra atsakingas už visų būtinų bandymų atlikimą, kad įsitikintų, jog gaminys tinka numatytam naudojimui. Mes niekaip negalime įtakoti prekės naudojimo būdo ar aplinkybių, įvykstančių saugojant ir gabenant prekę, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jokią žalą. Visos prekės yra pristatomos tik laikantis mūsų bendrųjų sąlygų, registruotų Nyderlandų prekybos rūmuose.