



FIXPRO

AKVÁRIA • VITRÍNY

TECHNICKÝ LIST



KLÚČOVÉ PREDNOSTI

- TRVALO VODEODOLNÉ
- PRIEHLADNÉ
- BEZPEČNÉ PRE VODNÉ ORGANIZMY

POPIS VÝROBKU

SILIKÓNOVÉ, VODOTESNÉ MONTÁŽNE LEPIDLO, určené na spájanie prvkov akvárií, terárií, vitrín, políc, sklenených nákladov a nábytku. Vytvára trvanlivý, elastický, odolný na ponorenie a UV žiareniu spoj.

VYUŽITIE

- vodeodolné lepenie a tesnenie sklenených konštrukcií: akvária, terária, vitríny, police, sklenené výklady a nábytok
- tesnenie spojov v spojoch so sklom, kovmi (chránenými proti korózii) a keramikou, kde je vyžadovaná odolnosť voči vode, napr. sklenené panely, sklenené tvárnice
- tesnenie a škárovanie fasádnych prvkov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ	octový silikón
Systém vytvrdzovania	v kontakte s vlhkosťou
Teplota aplikácie	+5 °C do +40 °C
Vlastná hmotnosť	1,03 g/ml
Stekanie	podľa ISO 7390: <2 mm
Sťahovanie	cca. 5-6 minút (pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti)
Čas tvrdnutia	cca. 2 mm za deň (pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti)
Zmrštenie	< 5%
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí	od -50 °C do +180 °C

DRUHY POVRCHOV

sklo, keramika, eloxovaný alebo práškovo lakovaný hliník a iné kovy (zaistené proti korózii) a podobné sklovité, smaltované alebo glazované povrchy

PRÍPRAVA POVRCHU

Odstráňte z povrchu masť, špinu a ďalšie nečistoty. Sklo musí byť dokonale čisté. Na čistenie sa odporúča používať prostriedky na báze alkoholu a suchú handričku, ktorú treba často meniť. Nedotýkajte sa čistených povrchov prstami. Na čistenie nepoužívajte mydlovú vodu (zvyšky mydla môžu oslabiť príľnavosť lepidla).

SPÔSOB POUŽITIA

LEPENIE :

Odstráňte uzáver, odrežte vršok tuby nad závitom, následne naskrutkujte koncovku a zrežte na šírku zodpovedajúcej veľkosti spoja. Za účelom výberu hrúbky dna a bokov akvária je nutné dodržiavať normu DIN 32622. Odporúčaná minimálna hrúbka škáry medzi jednotlivými bokmi a bokmi a dnom je 2 mm. Škáru vyhladte špachtľou do 5 minút od nanosenia lepidla. Rohové spoje z vnútornej strany akvária by mali byť v priereze vytvarované do trojuholníka tak, aby ich šírka bola od 3 do 5 mm (v závislosti na výške vodného stĺpca). Akvárium nesmie byť naplnené vodou alebo prepravované, pokiaľ lepidlo úplne nevytvrdne (cca. 7 dní). Pred naplnením akvária dôkladne vypláchnite vodou. Na vyhladenie spoja použite Bostik Perfect Seal "HLADKÝ SPOJ" a špeciálnu Špachtľu.

NÁRADIE

Ručná alebo pneumatická pištoľ

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111



ČISTENIE

Čerstvé nečistoty je možné odstrániť extrakčným benzínom. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Na čistenie rúk používajte špeciálne čistiace utierky Bostik Cleaning Wipes T150.

UPOZORNENIE

Prečítajte si informácie uvedené na štítku av karte bezpečnostných údajov produktu. Nepoužívajte na PE, PP, PTFE, neoprén, zrkadlá, bitúmenové povrchy, prírodný kameň a tzv. mäkké plasty.

SKLADOVATEĽNOSŤ

24 mesiacov od dátumu výroby. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Odolné pri preprave do -15 °C.

DOSTUPNÉ BALENIE

KAT. Č.	TYP
BOK634037	300 ml tuba

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým došlo medzi dátumom vystavenia dokumentu a dátumom nákupu produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu as ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky v priebehu skladovania alebo prepravy produktu sú mimo našich znalostí a kontroly a sú teda mimo zodpovednosti spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú realizované v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.