

Speed Glue

Adeziv cianoacrilat CLASIC ECA

FISA TEHNICA RA 8

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Universal
- Se intareste in cateva secunde
- Aplicare facila

DESCRIEREA PRODUSULUI

Speed Glue este un adeziv cianoacrilat care lipeste in cateva secunde, asigurand o imbinare foarte puternica.

UTILIZARI

Lipeste materiale elastice sau dure, metal pe cauciuc, plastic pe cauciuc, hartie pe placaj etc. Lipeste garnituri de etansare.

SUPRAFETE

Recomandat pentru lipirea metalelor, cauciucului, lemnului, ceramicii, cimentului, materialelor plastice dure, sticlei, pielii, furnirului, aluminiului etc. (exceptand PE, PP, PTFE).

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte urme de praf sau grasime.



CARACTERISTICI TEHNICE

Baza	Cianoacrilat ECA
Culoare	Incolor
Densitate	1,07 g/cm ³
Rezistenta la temperatura	-50°C la +85°C

MOD DE APLICARE

Aplicati o cantitate redusa de adeziv (cu cat cantitatea de adeziv este mai redusa, cu atat imbinarea este mai puternica). Imbinati rapid elementele.

Apasati cu o forta corespunzatoare, astfel incat adezivul sa formeze o pelicula subtire.

Nu incercati dislocarea elementelor pana la intarirea adezivului.

CURATARE

Spalati urmele de adeziv de pe maini cu apa calda si sapun.

OBSERVATII

Nu utilizati adezivul pentru imbinarea PP, PE, PTFE. O umiditate crescuta a aerului accelereaza procesul de intarire. Cititi informatiile de pe eticheta si din fisa cu date de securitate a produsului.

DEPOZITARE & VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei, in ambalaj original, nedeschis.

Depozitati la temperaturi cuprinse intre 5°C si 25°C. Protejati impotriva umezelii.

ART. Nr.	CULOARE	AMBALAJ
172112372	transparent	2 g x 12
172112373	transparent	2 g

Informatiile continute in acest document, precum si in toate publicatiile in format hartie sau digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de compania noastra. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio eroare sau inexactitate rezultata in urma unor modificari tehnologice sau unor teste, survenita intre data emiterii documentului si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica formulele produsului. Inainte de aplicare, este recomandat ca utilizatorul sa citeasca informatiile din acest document si din alte documente conexe. De asemenea, se recomanda ca utilizatorul sa efectueze un test pentru a evalua potrivirea produsului pentru utilizarea prevazuta. Modul de aplicare, conditiile din timpul depozitarii si transportului produsului se afla in afara controlului companiei noastre, prin urmare Bostik nu isi poate asuma raspunderea pentru acestea. Toate comenzile sunt procesate in conformitate cu termenii actuali de vanzare ai companiei Bostik. Informatiile prevazute in aceasta fisa tehnica a produsului sunt furnizate cu buna credinta si nu sunt exhaustive.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

