



Bostik

FIXPRO

LIŠTY • MASKOVACÍ LIŠTY

TECHNICKÝ LIST



KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI

- **SILNÉ A TVRDÉ SPOJENÍ**
- PRO VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ POUŽITÍ, HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ APLIKACE (NESTĚKÁ), V KOMBINACI S HLADKÝM A PÓROVÝM, SAVÝM A NESAVÝM PODKLADEM
- VELMI DOBŘE PŘILNAVÝ NA DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA (VČETNĚ: PŘEKLIŽKY, DŘEVOTŘÍSKY, MDF, HDF, KORKU)
- PO VYTVRZENÍ ELASTICKÉ, ODOLNÉ VŮČI ALKALICKÝM PRVKŮM, PRONIKÁNÍ VODY, ATMOSFÉRICKÝM FAKTORŮM (VČETNĚ TEPL. OD -30°C DO +70°C)
- ZAJIŠŤUJE SILNÉ A ODOLNÉ SPOJENÍ
- VYTVRZUJE SE ODPAŘENÍM ROZPOUŠTĚDLA

POPIS VÝROBKU

SYNTEKÉ MONTÁŽNÍ LEPIDLO, určené pro spojování prvků nábytkového truhlářství, vestavných výklenků, pracovních desek, čel, lišt, profilů, panelů, prahů, madel, věšáků atd. Nepoužívejte na polystyren, PP, PE, PTFE, PW, PMMA, zrcadla

VYUŽITÍ

- lepení stavebních materiálů a dokončovacích

prvků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva (tj. masivní dřevo, lepené lamelové dřevo, dřevotříska, sololit, korek, překližka, MDF, HDF), v kombinaci dřevo - dřevo, dále dřevo - ocel, kovy, keramika, PVC a podobné materiály

- lepení dřeva v nenosných konstrukčních prvcích
- vestavěné výklenky, truhlářství (čela, desky, police, zásuvky, korpusy, povrchové úpravy, dekorace)
- lepení schodů, balustrád, zábradlí, obložení, stěnových panelů (včetně: elevací), prahů, rámců, maskovacích profilů, ukončovacích lišt

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ	syntetický kaučuk SBR
Teplota aplikace	+5°C do +40°C
Vlastní hmotnost	1,5 g/ml
Stahování	5 minut (při 23 °C a 55% relativní vlhkosti)
Čas tvrdnutí	24-72 h (v závislosti na okolní teplotě, vlhkosti a typu podkladu)
Smrštění	17% (2 h / 130°C)
Tepelná odolnost po vytvrzení	od -30°C do +70°C
Maximální pevnost v tahu	0,75 kg/cm ² (4 h a 20°C); 21 kg/cm ² (72 h a 20°C)

DRUHY POVRCHŮ

dřevo a materiály na bázi dřeva (dřevotříska, HDF, MDF, sololit atd.), PVC a podobné materiály, kámen, beton, omítka, stavební keramika, sádra, sádrokarton, keramika, kamenina, kámen, ocel, hliník a jiné kovy

PŘÍPRAVA POVRCHU

Lepené prvky očistěte od nečistot a zbytků předchozích lepidel nebo tmelů, odmastěte a osušte. V případě pochybností proveďte zkoušku přilnavosti.

ZPŮSOB POUŽITÍ

LEPENÍ:

Odstraňte aplikátor, odřízněte hrot tuby nad závitem, aplikátor znovu nasadte a seřízněte šikmo na šířku spoje. Lepidlo by mělo být nanášeno jednostranně v pruzích v rozestupech 10-15 cm (v závislosti na hmotnosti a velikosti lepených prvků). Následně prvek přilepte k podkladu

nasunutím shora dolů a přitlačte, aby se lepidlo dobře rozprostřelo. V případě nesprávného nalepení neodlepujte, ale opravte posunutím. Pro rychlejší dosažení vysoké přilnavosti je možné po spojení lepených prvků, jak je uvedeno výše, tyto ihned oddělit, nechat 5 minut po dobu počátečního odpaření rozpouštědla a následně je finálně opět spojit. lepeného spoje a ventilace mezi lepenými plochami.

NÁŘADÍ

Ruční nebo pneumatická pistole

ČIŠTĚNÍ

Čerstvé nečistoty lze odstranit extrakčním benzínem. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. K čištění rukou používejte speciální čisticí utěrky Bostik Cleaning Wipes T150.

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si informace uvedené na štítku a v bezpečnostním listu produktu. Nepoužívejte na místa trvale ponořená ve vodě, bazény s chlorovanou vodou, na PE, PP, PTFE, neopren, zrcadla, akvária, živичné povrchy, přírodní kámen a tzv. měkké plasty.

SKLADOVATELNOST

12 měsíců od data výroby. Skladujte v původních uzavřených obalech, na suchém a chladném místě při teplotě + 5 °C až + 25 °C. Odolné při přepravě do -15°C.

DOSTUPNÉ BALENÍ

KAT. Č.	TYP
BOK000888	Kartuše 300 ml

Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech papírových a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Bostik neodpovídá za žádné chyby nebo nepřesnosti, které jsou výsledkem technologických změn nebo výzkumu, ke kterým došlo mezi datem vystavení dokumentu a datem nákupu produktu. Bostik si vyhrazuje právo na změny složení produktů. Před aplikací by si měl uživatel přečíst obsah tohoto dokumentu a s ním související dokumenty. Kromě toho by měl uživatel provést test a posoudit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky v průběhu skladování nebo přepravy produktu jsou mimo naše znalosti a kontrolu a jsou tedy mimo odpovědnost společnosti Bostik. Všechny objednávky jsou realizovány v souladu s aktuálními obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu produktu jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

TECHNICKÁ PODPORA

+48 61 89 61 740

