

## ADEZIV SUPER GLUE EASY FLOW LICHID ADEZIV SUPER GLUE LICHID

### AVANTAJE

Flux controlat

Lipeste in interval de cateva secunde

Lipire pe majoritatea materialelor

### UTILIZARI

Adeziv monocomponent, cu intarire rapida, care lipeste in interval de cateva secunde, fara necesitatea prezentei caldurii sau utilizarii unui agent de intarire. Este extrem de economic de utilizat, si asigura o imbinare foarte rezistenta la rupere.

Recomandat pentru lipirea portelanului, majoritatii tipurilor de cauciuc, celor mai obisnuite metale, unor tipuri de bijuterii si majoritatii maselor plastice.

### INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

#### PREGATIRE

1. Lucrati pe o suprafata protejata, deoarece urmele de produs scurs sunt foarte dificil de indepartat, in special de pe suprafete sensibile, cum ar fi materialele textile si pielea.
2. Asigurati-va ca toate suprafetele care vor fi imbinat sunt bine ajustate, curate si uscate.
3. Tineti flaconul in pozitie verticala, cu varful indreptat in partea opusa dvs.

#### MOD DE APLICARE

3. Desurubati capacul prin apasarea marginii acestuia pe suprafata plata, apoi rotiti in sensul invers acelor de ceasornic.
4. Aplicati cu mare atentie o cantitate mica de produsul pe o singura suprafata (de obicei se aplica o singura picatura de adeziv pe fiecare 6cm<sup>2</sup> de substrat care va fi imbinat).
5. Imbinati suprafetele si apasati cu putere timp de aproximativ 30 de secunde. (Rezistenta deplina este obtinuta dupa aproximativ 12 ore.)
6. Dupa utilizare, strangeti capacul cu putere, avand grija sa nu ramana reziduuri de produsul intre capac si varf. Depozitati in pozitie verticala. Flaconul este umplut in mod intentionat doar pe jumătate, intrucat aerul aflat deasupra adezivului contribuie la stabilizarea acestuia. Spatiul din flacon ocupat de aer reduce posibilitatea scurgerii accidentale a produsului.

### CURATARE

7. produsul are o rezistenta buna la majoritatea uleiurilor si solventilor, si este foarte dificil de indepartat.
8. produsul se lipeste de piele foarte rapid si usor. Daca acest lucru are loc, nu intrati in panica. Nu incercati sa indepartati produsul prin tragere, deoarece acest lucru poate conduce la deteriorarea pielii. Daca nu interveniti, rezistenta produsului lipit de piele va scadea in aproximativ 60 de minute. Daca folositi apa fierbinte si sapun, veti reusi sa indepartati usor o parte din produsul lipit in aproximativ 10 minute.
9. Acetona inmoaie foarte lent adezivul instant intarit. Inainte de a incerca sa utilizati acest solvent, verificati daca poate fi folosit in siguranta, avand in vedere faptul ca este foarte inflamabil, si ca poate deteriora suprafetele pe care a fost aplicat adezivul instant. Nu utilizati acetona sau solventi pe piele.
10. Testati intotdeauna orice solvent inainte de utilizare.

## MASURI DE PRECAUTIE PENTRU UTILIZARE

Nu utilizati produsul pe polietilenă sau polipropilena. Produsul nu este potrivit pentru utilizare pe suprafete absorbante, cum ar fi materiale textile, carton sau hartie. Nu utilizati pentru repararea recipientelor care contin lichide sau bauturi fierbinti. Nu este potrivit pentru imbinarea unor suprafete mari.

Pentru orice aplicatie care nu este mentionata in prezenta fisa, va rugam sa contactati sediul nostru pentru recomandari.

Recomandarile si sugestiile au scop orientativ, deoarece conditiile de utilizare se afla complet in afara controlului nostru.

Pentru instructiuni referitoare la sanatate si siguranta, la masurile de prim ajutor si la instructiunile in caz de deversare accidentala sau de eliminare, consultati Fisa cu Date de Sanatate si Securitate separata aferenta produsului, disponibila pe [www.bostik.com/ro/romania](http://www.bostik.com/ro/romania)

Recomandările de utilizare se bazează pe metode standard de aplicare în condiții normale. Trebuie respectate cu strictețe. Cu toate acestea, cumpărătorii ar trebui să efectueze, de asemenea, propriile lor teste înainte de utilizare pentru a determina potrivirea produsului în scopul lor, în special atunci când produsul este utilizat pentru prima dată și / sau suprafața, amplasamentul sau condițiile de lucru nu sunt ideale. Vă rugăm să consultați fișele noastre de securitate pentru detalii despre precauțiile de utilizare.

## DEPOZITARE

Depozitati maxim 12 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original nedesigilat, in spatii racoroase si uscate, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Culoare	Transparent
Forma	Lichid subtire
Greutate Specifica	Aprox. 1,1
Compozitie	Cianoacrilat
Continut Substanta Solida	de 100%
Codul Produsului	G115
Miros	Intepator
Temperatura de Aplicare	+10°C la +35°C
Rezistenta la Temperatura	-20°C la +80°C. Suporta temperaturi de pana la 100°C pentru perioade scurte de timp.
Rezistenta la Apa	Buna. Dupa cateva saptamani, rezistenta la forfecare scade treptat.

### Contact

+40 (372) 833.300

