



PERFECT SEAL

MAXI MULTI

TECHNICKÝ LIST

KLÚČOVÉ PREDNOSTI

- VYSOKÁ VÝDATNOSŤ 65+ LITROV
- KONTROLovaný PRÍRASŤ
- KRÁTKA DOBA SPRACOVANIA
- VYSOKÁ PRESNOSŤ APLIKÁCIE
- VYSOKÁ ROZMEROVÁ STABILITA
- NÍZKA NASÁKAVOSŤ
- VYSOKÁ TEPELNÁ, AKUSTICKÁ A VLHKOSTNÁ IZOLÁCIA
- PRAVIDELNÁ ŠTRUKTÚRA

POPIS VÝROBKU

Jednozložková polyuretanová pena s vysokou tepelnou, akustickou a vlhkostnou izoláciou. Vyznačuje sa vysokou účinnosťou a rozmerovou stálosťou.

VYUŽITIE

Inštalačné práce (inštalácia dverí, okenných rámov, parapetov, garážových brán, roliet, dekoratívnych panelov, schodísk, prahov), izolačné práce (oteplenie striech, plochých striech, podkrovie, vyplňovanie škár v zateplňovacích systémoch, okolo strešných okien a komín) a tesnenia (vyplnenie prieplustov), rýh a medzier).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ	Polyuretán
Odolnosť na dotyk	podľa FEICA TM1014 6-10 min.
Čas spracovania	podľa FEICA TM1005 15-35 min.
Čas tvrdnutia	60-80 min.
Hustota	15-20 kg/m ³
Trieda reakcie na oheň	B3
Tepelná odolnosť	-40°C až +90°C
Rozmerová stabilita	podľa FEICA TM1004 -5% < DS. <0%
Tepelná vodivosť	30-35 mW/mK
Teplota aplikácie	+5°C až +35°C
Akustická izolácia	61 dB



DRUHY POVRCHOV

Vhodný pre parapety a okenné rámy z PVC. Hladké aj drsné/ savé aj nesavé. Betón, omietka, kameň, kov, drevo, keramika, sklo, laminát, PS, PU, PVC a ďalšie tvrdé plasty. Okrem PE, PP, PTFE, PMMA a bitúmenu.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch čistý, suchý, kompaktný, zbavený prachu, špinív, mastnoty, oleja, mazív, hrdze, uvoľnených kúskov starých tmelov, kytov, lepidiel, odlupujúcich sa náterov a lakov a iných podobných nečistôt. Podklad nesmie byť srienistý ani namrznutý.

SPÔSOB POUŽITIA

Teplota fľaše počas práce od +5 °C do +30 °C (optimálne od +15 °C do +25 °C). Bezprostredne pred použitím fľašu niekolkokrát silne pretrepte, aby sa obsah premiešal. Pokiaľ je prestávka v aplikácii dlhšia ako 3 minúty, pred ďalším použitím znova pretrepte. Naskrutkujte fľašu na pištoľ. Niekoľkokrát stlačte spúšť, kým sa tlak a prúd peny nevyrovnanajú. Okenné a dverné rámy, tenké profily chráňte proti deformácii dištančnými podložkami, parapety pri nanášaní a zasychaní peny zaťažiť. Pre optimálnu štruktúru peny, skrátenie doby schnutia a zvýšenie príľahnosti postriekajte medzery, ktoré majú byť vyplňené penou, rozprášovačom (neplatí pre prácu pri teplote < 0°C). Pri práci držte pištoľ a fľašu vo vzpriamenej polohe. Vyplňte medzery cca. 60-70% (70-80% pre väčšie medzery). Po skončení práce očistite pištoľ čističom Bostik Perfect Seal Čistič PU. Po vytvrdnutí prebytočné penu odrezáť. Po úplnom zaschnutí chráňte povrch peny pred UV žiareniom maskovacími krytmi, tesniacimi tmelmi, omietkou, náterom, maltou atď. Maximálna šírka medzery je 40 mm (pri montáži dverí sa odporúča, aby medzera medzi stenou a zárubňou bola maximálne 20 mm).

ČISTENIE

Čerstvú penu je možné tiež rozpustiť pomocou Bostik Perfect Seal Čistič PU alebo acetónového čističa. Zaschnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky.

UPOZORNENIE

- Prečítajte si informácie uvedené na štítku a v karte bezpečnostných údajov produktu.
- Nepoužívajte na miestach bez prístupu vzduchu a trvale vystavených pôsobeniu vody.

SKLADOVATEĽNOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C.

DOSTUPNÉ BALENIE

KAT. Č.	TYP
BOK001571	Fľaša 870ml

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým došlo medzi dátumom vystavenia dokumentu a dátumom nákupu produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu a s ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky v priebehu skladovania alebo prepravy produktu sú mimo našich znalostí a kontroly a sú teda mimo zodpovednosť spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú realizované v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111

