



# FIXPRO

## TAKARÓLÉCEK • TAKARÓ ELEMÉK

### MŰSZAKI ADATLAP



#### KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK

- **ERŐS ÉS SZILÁRD KÖTÉS**
- BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI, VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES (NEM FOLYIK MEG), SIMA ÉS PORÓZUS, NEDVSZÍVÓ ÉS NEM NEDVSZÍVÓ ALJZATOKON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA.
- NAGYON JÓ TAPADÁS FÁHOZ ÉS FAALAPÚ ANYAGOKHOZ (BELEÉRTVE A RÉTEGELT LEMEZZT, FORGÁCSLAPOT, MDF-ET, HDF-ET, PARAFÁT).
- KEMÉNYEDÉS UTÁN RUGALMAS, ELLENÁLL A LÚGOKNAK, A VÍZ BEHATOLÁSÁNAK, A LÉGKÖRI KÖRÜLMÉNYEKNEK (BELEÉRTVE A -30 °C-TÓL +70 °C-IG TERJEDŐ HŐMÉRSÉKLETET).
- ERŐS ÉS TARTÓS KÖTÉST BIZTOSÍT
- AZ OLDÓSZER ELPÁROLGÁSA RÉVÉN KEMÉNYEDIK

#### TERMÉKLEÍRÁS

SZINTETIKUS SZERELŐRAGASZTÓ, bútorasztalos elemek, süllyesztések beépítések, munkalapok, frontok, díszlécek, profilok, panelek, küszöbök, fogantyúk, fogasok stb. rögzítésére szolgál. Nem alkalmas polisztirol, PP, PE, PTFE, PW, PMMA, tükrök ragasztásához

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Oldal 1 / 2

- fából és faalapú anyagokból (pl. tölörfa, ragasztott rétegelt fa, forgácslap, farostlemez, farostlemez, parafa, rétegelt lemez, MDF, HDF) készült építőanyagok és burkolóelemek ragasztása, fa - fa, valamint fa - acél, fémek, kerámia, PVC és hasonló anyagok kombinációjában
- fa ragasztása nem teherhordó szerkezeti elemekben
- süllyesztések beépítése, bútorasztalos munkák (frontok, pultok, polcok, fiókok, vázszerkezetek, keretek, díszítések, dekorációk)
- lépcsők, korlátok, korlátok, burkolatok, falpanelek (beleértve a homlokzati paneleket is), küszöbök, keretek, maszkolóprofilok, szegélyek ragasztása

#### MŰSZAKI ADATOK

<b>Alapanyag</b>	SBR szintetikus kaucsuk
<b>Alkalmazási hőmérséklet</b>	+5°C-tól +40°C-ig
<b>Fajlagos tömeg</b>	1,5 g/ml
<b>Bőrösödés</b>	5 perc (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)
<b>Kikeményedési idő</b>	24-72 h (a hőmérséklettől, a szellőzési lehetőségektől és a felület porozításától függően)
<b>Zsugorodás</b>	17% (2 h / 130°C)
<b>Hőállóság kikeményedés után</b>	-30°C-tól +70°C-ig
<b>Maximális szakítószilárdság</b>	0,75 kg/cm <sup>2</sup> (4 h és 20°C); 21 kg/cm <sup>2</sup> (72 h és 20°C)

#### FELÜLETTÍPUSOK

fa és faalapú anyagok (forgácslap, HDF, MDF, MDF, farostlemez stb.), PVC és hasonló anyagok, kő, beton, vakolat, építési kerámia, gipsz, gipszkarton, kerámialapok, greslapok, kő, acél, alumínium és más fémek

#### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Tisztítsa meg a ragasztott elemeket a szennyeződésektől és a korábbi ragasztók vagy gittek maradványaitól, zsírtalanítsa és szárítsa meg. Kétség esetén végezzen tapadási próbát.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### RAGASZTÁS:

Vegye le az applikátort, vágja le a patron végét a menet felett, tegye vissza az applikátort, és vágja le ferdén az illesztés szélességére. A ragasztót az egyik oldalon 10-15 cm-es csíkokban (a ragasztandó elemek súlyától és méretétől függően) vigye fel. Ezután ragassza az elemet az aljzatra, csúsztassa felülről lefelé, és nyomja le, hogy a ragasztó jól szétterüljön. Hibás ragasztás esetén ne szedje le az elemet, hanem csúsztatással javítsa ki. A gyorsabb tapadás érdekében, miután a ragasztott elemeket a fent leírtak szerint összeillesztették, azonnal szét lehet választani őket, 5 percig hagyni, hogy az oldószer egy része elpárolog, majd végül összeilleszteni.

### SZERSZÁMOK

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly

### TISZTÍTÁS

A friss szennyeződések eltávolíthatók extrakciós benzinnel. A megkeményedett anyagokat csak mechanikusan lehet eltávolítani. Kézi tisztításhoz használja a speciális Bostik Cleaning Wipes T150 tisztító kendőket.

### MEGJEGYZÉS

Olvassa el a címkén és a termék biztonsági adatlapján található információkat. Nem alkalmazható tartósan vízbe merült területeken, klóros vízzel töltött medencékben, PE, PP, PTFE, neoprén, tükrök, akváriumok, bitumenes felületek, természetes kő és úgynevezett puha műanyagok esetében.

### SZAVATOSSÁGI IDŐ

A gyártástól számított 12 hónap. Eredeti zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Szállítás közben -15°C-ig ellenáll.

## ELÉRHETŐ CSOMAGOLÁS

CIKK SZ.	FAJTA
BOK633870	300 ml kartus

Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának körülményei kívül esnek ismereteinken és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadatalapon szereplő információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek.

## MŰSZAKI SEGÍTSÉG

+36 30 833 33 00

