

# PERFECT SEAL

## KONYHA SEMLEGES SZILIKON

### MŰSZAKI ADATLAP

#### KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK

- KIVÁLÓ TAPADÁS A LEGTÖBB ALJZATON
- ÉLELMISZEREKKEL VALÓ ÉRINTKEZÉSHEZ ENGEDÉLYEZETT (ISEGA tanúsítvány)
- ELLENÁLLÓ A GOMBÁKKAL ÉS A PENÉSSZEL SZEMBEN
- Alacsony zsugorodás és tömegvesztés (egyenletes és sima fuga káros feszültségek nélkül)
- EMICODE (EK 1. plusz osztály)

#### TERMÉKLEÍRÁS

100% SILICONE TÖMÍTŐ semleges kikeményedési rendszerrel a munkalapok, mosogatók, bútorok, szegélylécek és falak körüli fugák tömítésére.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Élelmiszerekkel érintkező részek tömítésére (ISEGA tanúsítvánnyal), mint például: munkalapok, hűtőpultok, konténerek, hűtőházak, éléskamrák stb.



#### FELÜLETTÍPUSOK

laminátumok, fémek, akril, zománc, kerámia, üveg, beton, kő, gipsz, fa, gyanta, PS, PU, PVC és egyéb.

#### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületnek tisztának, száraznak, tömörnek, por, szennyeződés, zsír, olaj, rozsda, régi tömítőanyagok, gitt, ragasztó, lepergő festék és lakk és más hasonló szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Az aljzatnak teljesen száraznak kell lennie.

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Vegye le az applikátort, vágja le a patron végét a menet felett, tegye vissza az applikátort, és vágja le 30° / 45°-os szögben a kötés szélességéhez mérten. A kitöltendő fuga körüli terület szennyeződésének elkerülése érdekében védje a szélét maszkolószalaggal. A fugázás befejezése után azonnal távolítsa el a szalagot. Vigyen fel Bostik Sima Fuga spray-t a friss tömítőanyagra. Profilozza a fugát Bostik Perfect Seal spatulával. A fugát a felhordástól számított 8 percen belül permetezze be újra, és óvatosan simítsa el a fugát.

#### FUGA MÉRETE

A hézagmélységnek mindig arányosnak kell lennie a hézagszélességgel. Legfeljebb 10 mm-es fugaszélesség

| MŰSZAKI ADATOK                   |   |
|----------------------------------|---|
| Alapanyag                        | Semleges szilikon (2 - Pentanone Oxime)                     |
| Megfolyás                        | DIN EN ISO 7390: < 2 mm                                     |
| Nyúlás szakításkor               | DIN 53504 S2 500%   |
| Porszár                          | max. 8 perc (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett) |
|                                  | 2 mm /24h (23°C és 50% relatív nedvességtartalom mellett)   |
| Modulus 100%                     | wg ISO 8339: 0,25 MPa (N/mm <sup>2</sup> )                  |
| Shore keménység A                | DIN EN ISO 868: 15  |
| Hőállóság kikeményedés után      | -50°C-tól do +120°C-ig                                      |
| Alkalmazási hőmérséklet          | +5°C-tól +40°C-ig   |
| Megengedett deformációs képesség | +/- 25%   |
| Fajlagos tömeg                   | DIN EN ISO 1183-1: 1,02 g/ml                                |
| Szakítószilárdság                | DIN 53504 S2: 1,20 MPa                                      |

esetén ez az arány 1:1 (a minimális fugaszélesség és -mélység 5 mm). 10 mm-nél szélesebb hézagok esetén a mélység [mm] = (szélesség [mm] / 3) + 6 mm

### SZERSZÁMOK

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly

### FELHASZNÁLÁS

100 ml / 1 fm fuga 10 mm x 10 mm = 100 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel. A fugaszélesség (mm) és a fugamélység(mm) szorzata adja ki a milliliter / 1 fm mennyiséget.

### TISZTÍTÁS

A frissen szennyezett kezeket és szerszámokat extrakciós benzinnel lehet mosni.

### MEGJEGYZÉS

Olvassa el a címkén és a termék biztonsági adatlapján található információkat. A feldolgozás és a kikeményedés során kerülje az alkoholok, szénhidrogének, tisztítószeres és oldószerek gőzével való érintkezést. Nem alkalmas lágy műanyagokhoz, PP, PE, PTFE és bitumenhez.

### SZAVATOSSÁGI IDŐ

A csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 12 hónap. Eredeti zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Használat után nyomjon ki kb. 2 cm-t a masszából, és hagyja megszáradni. Újbóli felhasználás előtt távolítsa el a megkeményedett anyagot az applikátorból. A termék felbontás után legfeljebb 6 hónapig használható.

### ELÉRHETŐ CSOMAGOLÁS

| CIKK SZ: / SZÍN       | FAJTA        |
|-----------------------|--------------|
| BOK637069 / FEHÉR     | Kartus 280ml |
| BOK637083 / SZÍNTELEN | Kartus 280ml |

### MŰSZAKI SEGÍTSÉG

**+36 30 833 33 00**



Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának körülményei kívül esnek ismereteinken és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadatlapon szereplő információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek