



# PERFECT SEAL

## ROOF REPAIR

### TEHNISKO DATU LAPA

#### JŪSU VIEDĀS PRIEKŠROCĪBAS

- **Piemērots bitumena virsmām.**
- **Pielīp pie mitrām virsmām.**
- **Ūdensizturīga hermetizēšana jumtu remontam un hermetizēšanai.**
- **Piemērots jumta noteku remontam.**

#### PRODUKTA APRAKSTS

PERFECT SEAL ROOF REPAIR ir vienkomponenta hermētiķis uz bitumena bāzes, kas uz jumtu segumos izmantotajiem materiāliem izveido plastisku blīvējumu.



TEHNISKIE PARAMETRI	
<b>Bāze</b>	Hibrīda materiāls
<b>Plūstamība</b>	wg DIN EN ISO 7390: < 3 mm
<b>Blīvums</b>	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,30 g/ml
<b>Plēvītes izveidošanās</b>	15h
<b>Cietvielu saturs</b>	85%
<b>Temperatūras noturība</b>	- 20 °C līdz + 80 °C
<b>Sasalšanas izturība transportēšanas laikā</b>	Līdz -15 °C

#### PIELIETOJUMS

PERFECT SEAL ROOF REPAIR tika izstrādāts pret laika apstākļiem noturīgu savienojumu un blīvējumu ar caurulēm izveidošanai. To var lietot šindeļu pielīmēšanai, jumtu, noteku, dūmvadu utt. avārijas remontdarbiem.

#### VIRSMAS /PAMATNES SADERĪBA

Daudzas porainas un neporainas virsmas. Metāli, emalja, keramika, stikls, betons, akmens, apmetums, koks, lamināti, sveķi, PU, PVC un citi materiāli.

#### VIRSMAS (PAMATNES) SAGATAVOŠANA

Uzklāšanas temperatūra +5 °C no +40 °C (attiecas uz vidi un pamatnēm). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, bez smērvielām un putekļiem. Virsmas tīriet ar Bostik Cleaner. No virsmām jānotīra putekļi un vaļīgās daļiņas. Neporainām virsmām nav jābūt absolūti tīrām. Pirms uzklāšanas vienmēr veiciet adhēzijas testu.

#### LIETOŠANAS NORĀDES

Kārtridža galu nogrieziet virs vītnes. Sprauslu 35° / 45° leņķī nogrieziet šuves platumā. Sprauslu uzskrūvējiet uz kārtridža gala. Uzklājiet hermētiķi un formējiet ar špakteļlāpstiņu vai citu piemērotu instrumentu.

#### UZKLĀŠANA

Manuālas uzklāšanas hermētiķu pistole, pneimatiskā vai elektriskā pistole.

#### PATĒRIŅŠ

Aptuveni 15 lineārie metri šuvei ø 5mm.

#### TĪRĪŠANA

Nesacietējušu materiālu var notīrīt ar Bostik Cleaner. Sacietējušu materiālu noņemt iespējams tikai mehāniski. Rokas rūpīgi mazgāt ar ziepēm un ūdeni.

#### IEROBEŽOJUMI

Nav piemērota uz PE, PP, PC, PMMA un PTFE.

## UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, uzglabāšanas laiks 12 mēneši pēc ražošanas datuma. Pēc lietošanas atkārtotai lietošanai uz sprauslas uzskrūvējiet vāciņu. Produkts pēc atvēršanas jāizlieto 6 mēnešu laikā.

## VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai BOSTIK mājaslapās.

## GARANTIJA

BOSTIK garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

## PRODUKTA PIEEJAMĪBA

Artikula Nr. / krāsa	Tips
12015434 / Melna krāsa	Kārtridžs 280ml

## TEHNISKAIS ATBALSTS

**+31 (0)162 491 000**



Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.