



FIXPRO UNIVERSAL

RS801

TEHNILINE ANDMELEHT

TEIE TARGAD EELISED

- **Universaalne kiiresti kuivav kontaktiliim.**
- **Nakkub enamiku ehitusmaterjalidega.**
- **Sobib nii poorsetele kui ka mittepoorsetele pindadele.**
- **Sobib EPS-ile ja XPS-ile.**
- **Sünteetilise kummi baasil mitmeotstarbeline liim sisetöödeks.**
- **Tolueenivaba.**

TOOTE KIRJELDUS

FIXPRO UNIVERSAL on kiiresti kuivav sünteetilise kummi põhine ehitusliim sisetöödeks.

TEHNISKIE PARAMETRI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Baas | Sünteetiline kummi |
| Kasutamistemperatuur | +5°C kuni 25°C |
| Kõvastumisaeg | 72 tundi |
| Tihedus | wg DIN EN ISO 1183-1: 1,40 g/ml |
| Kile moodustumine | 3–5 minutit |
| Avatud aeg | 3–5 minutit |
| 100% moodul | wg ISO 8339: 1,39 MPa (N/mm ²) |
| Temperatuuritaluvus | -30°C kuni +70°C |
| Külmakindlus transportimisel | Kuni -15°C |



KASUTUS

FIXPRO UNIVERSAL on spetsiaalselt välja töötatud universaalne liim pörandaliistude, paneelide, igasuguste puidust ehituselementide, metallide, keraamiliste materjalide ja telliskivi, betooni ja kivi liimimiseks.

SOBIVAD ALUSPINNAD

Enamik ehitusmaterjale, sealhulgas kivi, betoon, klaas, kipsplaat, PU, PVC, kõva plast, email, keraamiline materjal, alumiinium, metallid, sulamid, roostevaba teras, tsementkiudpaneelid ja puit.

PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS

Kasutamistemperatuur +5°C kuni +40°C (käib ümbritseva õhu ja aluspindade kohta). Kõik aluspinnad peavad olema tahked, puhtad ning määrde- ja tolmuvabad. Puhastage aluspinnad Bostik Cleaneriga. FIXPRO UNIVERSAL nakkub täiuslikult enamiku kruntimata mittepoorsete aluspindadega. Poorseid aluspindu tuleb eeltöödelda sobiva krundiga. Enne kasutamist katsetage alati nakkumist.

KASUTUSJUHEND

Lõigake padruni ots lahti ilma keeret kahjustamata. Keerake otsik padruni otsa. Pange padrun püstolisse ja vajutage mitu korda päästikule, kuni liim hakkab paistma. Kandke liim peale vertikaalselt. Materjal tuleb paika panna tugevalt lükates ja surudes. Kiiremaks sidumiseks vajutage osad kokku ja tõmmake uuesti lahti, laske 5 minutit kuivada ja vajutage uuesti kokku. Võib osutada vajalikuks

hoidmine vajutuse all kuni 24 tundi. Parima tulemuse saamiseks peab vähemalt üks pindadest olema poorne. Mitte peale kanda punktadena!

KUIDAS PEALE KANDA

Käsitihenduspüstoli, pneumaatilise püstoli või elektripüstoliga.

TARBIMINE

300-600 g/m².

PUHASTAMINE

Kõvastumata materjali ja tööriistu saab puhastada Bostik Cleaneriga. Kõvastunud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Käsi saab puhastada lappidega ja/või vee ja seebiga.

PIIRANGUD

Ei sobi PE-st, PP-st, PC-st, PMMA-st, PTFE-st, pehmest plastist, neopreenist ja bituumenist aluspindadele.

KÕLBLIKKUSAEG

Säilib avamata originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5°C kuni +25°C kuni 12 kuud alates valmistamiskuupäevast.

TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tuleb lugeda ja mõista selle ohutuskaarti. Neid võib saada taotlusega ja Bostik veebisaitidelt.

GARANTII

Bostik garanteerib, et tema toode vastab oma kõlblikkusajal oma spetsifikatsioonile.

TOOTE KÄTTESAADAVUS

| Art nr / Värv | Tüüp |
|-----------------|--------------|
| 12015431 / Beež | Padrun 280ml |

TEHNILINE TUGI

+31 (0)162 491 000



Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust, mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete) kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei mõjuta kuidagi toote kasutamiseviisi ja/või hoidmise või transportimise ajal esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta seega mingi kahju eest. Kõik tärned tehakse eranditult kooskõlas meie üldtingimustega, mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.